TECHNICKÝ LIST PRO DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ VÝROBKU: TOPSET NATUR

Základní deska: DTD, P3, tloušťka 17 mm
nos parapetu DTD, P5

Spodní strana: impregnovaná protitahová folie

Horní část: přírodní dýha, tloušťky 0,6 mm. Varianty Smrk (ARO dýha), Buk a Dub

Lepený spoj: kontaktní lepidlo

Doporučený technologický postup povrchové úpravy:

1. Příprava povrchu broušením zrnitost cca 150 – excentr. Bruska, vyfoukat povrch
2. Mořidlo Adler, Spritzbeize (mořidlo na bázi rozpouštědla), aplikace: stříkání – „naprašováním" – nízký tlak, široký kužel – více krát na sebe
3. Technologická odstávka 2 hodiny
4. PUR lak, Antiscratch HQ G5-30 (lesk), aplikace: stříkání cca 120 g – 150 g/m2
5. Technologická odstávka 4 hodiny - broušení 220 - 280 zrnitost, vhodné použít brusnou tvrdou houbu
6. PUR lak, Antiscratch HQ G5-30 (lesk), aplikace: stříkání cca 120g – 150 g / m2

Veškeré použité materiály jsou od společnosti Adler Česko s.r.o.

Výrobce TOPWET s.r.o. tímto deklaruje, že za předpokladu dodržení výše uvedeného postupu je deklarována stálost přilnavosti dýhy na DTD nosiči a barevná stálost.
Pokud nebude dodržen technologický postup, může docházet k deformaci dýhy na nosiči DTD.